

BÂCHE PVC COLLECTION XP 680 M2 - IGNIFUGÉE PVC TARPAULIN COLLECTION XP 680 B1 - FIREPROOF

Ses **POINTS FORTS** / Its **STRENGTHS**

- Garantie 15 ans TECPLAST* / TECPLAST 15 years warranty*
- Protection solaire** / Solar protection**
- Ignifugée selon la norme M2 / Fireproof to B1 standard
- Étanche et imputrescible / Waterproof and rot-proof
- Traitement Anti UV et Fongicide / Anti UV and Fungicide treatment
- Ourlet périphérique de 50 mm / 50 mm perimeter hem
- Oeillets tous les 25 cm / Eyelets every 25 cm



Made in France



Imaginée et approuvée par notre équipe à Chambéry en Savoie (73).

Designed and approved by our team in Chambéry, Savoie (73).




*voir les conditions de la garantie commerciale TECPLAST sur www.tecplast.com / see TECPLAST commercial warranty conditions on www.tecplast.com

**capacité d'absorption et de réflexion solaire (le % de capacité peut varier en fonction de la couleur) / solar absorption and reflexion capacity (% capacity may vary according to color)

Caractéristiques **Générales** / **General** Characteristics

Matière / Material	PVC
Finitions / Finishies	Ourlet périphérique Perimeter hem
Garantie TECPLAST* / TECPLAST warranty*	15 ans / 15 years
Oeillets inoxydables tous les / Stainless eyelets every	25 cm
Diamètre intérieur oeillet / Inside eyelet diameter	13 mm
Traitement UV / UV treatment	Oui / Yes



PVC



Caractéristiques **Techniques** / **Technical** Characteristics

Résistance à la rupture / Tensile strength	260/250 daN/5cm	NF EN ISO 1421
Résistance à la déchirure / Tear strength	32/28 daN	DIN 53.363
Adhérence / Adhesion	8 DaN/5cm	NF EN ISO 2411
Tenue au froid / Cold resistance	-30 °C	NF EN 1876-2
Tenue à la chaleur / Warm resistance	+70 °C	(Durée du test / Test duration : 24h)
Ignifugation / Fireproofing	M2 / B1 / BS	NF P 92503/DIN 4102/BS 7837
Grammage / Weight	680 g/m ²	ISO 3801

Saint Clair Textiles se réserve le droit de modifier ces caractéristiques dans l'intérêt du produit.
Saint Clair Textiles reserves the right to modify these characteristics in the interest of the product.

Ces informations techniques sont des valeurs moyennes, avec une tolérance de +/- 10%.
These technical data are average values, with a tolerance of +/- 10%.

Ces valeurs ne sont pas contractuelles.
These values are not contractual.

*voir les conditions de la garantie commerciale TECPLAST sur www.tecplast.com / see TECPLAST commercial warranty conditions on www.tecplast.com

☎ 04 79 54 04 80

✉ tecplast@tecplast.com